

Decorflex Coat hybrid

Înveliș multipolimer de exterior pentru spumă polistiren

Deosebit de elastic și totuși rezistent pentru baghete sau elemente decorative din polistiren EPS sau XPS folosite la decorarea clădirilor. Material polimer cu conținut de nisip din cuarț. Dizolvabil în apă, material anorganic care nu conține diluanți organici. Pentru uz exterior și interior.

Polistirenul EPS învelit cu DecorFlex Coat Hybrid rezistă la fluctuațiile temperaturii, la temperatură înaltă, la îngheț, la efectele negative ale radiațiilor UV.

Bagheta decorativă din polistiren învelită cu DecorFlex Hybrid este flexibilă, nu se rupe, rezistă la îndoire, la răsucire.



Instrucțiuni de utilizare

Înainte de utilizare amestecați bine materialul cu un amestecător la turație mică. Materialul se folosește fără diluare. Procedura se efectuează când temperatura mediului înconjurător este între 10 și 30 °C, într-un loc ferit de expunere solară puternică, de ploaie și ceață.

După uscare totală se poate lustrui. După terminarea procedurii spălați imediat toate uneltele cu apă de la robinet.



Depozitare

Depozitarea trebuie făcută în ambalajul original din fabrică, bine închis, la o temperatură situată între 10 și 40°C. Astfel materialul își păstrează toate calitățile, timp de 12 luni de la data fabricației. Trebuie ferit de îngheț și de razele puternice ale soarelui. Nu este inflamabil.

Măsuri de siguranță

- S2 A se feri de copii.
 - S20 În timpul utilizării e interzis a mânca sau bea.
 - S24 A se evita contactul cu pielea.
 - S25 Evitați intrarea produsului în ochi.
 - S26 Dacă a intrat în ochi, spălați imediat cu apă din abundență și apelați la un medic specialist.
 - S27 Hainele pătate trebuie date jos imediat.
 - S28 Dacă materialul ajunge pe piele trebuie imediat spălat cu săpun și apă din abundență.
 - S40 Podeaua și obiectele care s-au murdărit trebuie curățate cu apă și detergent.
 - S45 În caz de accident sau stare de rău trebuie chemat un medic de urgență. Dacă e posibil arătați-i acestuia eticheta produsului.
 - S46 În caz de înghițire apelați de urgență la un medic, arătați-i acestuia ambalajul și eticheta.
-

Date tehnice

destinație	material polimer pe bază de nisip din cuarț pentru învelirea spumei din polistiren
domeniu de utilizare	glazurare baghete din polistiren
culoare	naturală a nisipului din cuarț
ambalaj	găleată de plastic de 35 kg
acoperire	pentru un strat de 1mm se folosesc 2kg de material/m ²
rezistența la apă	foarte bună
densitatea [g/cm ³]	1,9 - 2,0
pH	7 - 8
conținut de material non-volatil [% m/m]	88,0 - 92,0
absorbție [%]	≤4,0
rezistența la UV	nici o schimbare (iluminat cu o lampă de cuarț de 400 W pe durată de 12 ore)
capacitatea de aderare la EPS [MPa]	
- în aer cald	≥0,15 *
- în umezeală	≥0,15 *
rezistența la lovituri [J]	≥9,8
rezistența la condiții meteorologice [MPa]	≥0,20 *
rezistența la variații de temperatură (pe parcursul a 5 cicluri) [MPa]	≥0,20 *
rezistența la îngheț [MPa]	≥0,20 *
rezistența la temperaturi ridicate (50 ± 2°C, timp de 5 zile) [MPa]	≥0,20 *
țara de proveniență	EU

denumire	Hybrid 01	Hybrid 02	Hybrid 03
grosime recomandată a învelișului	max. 3 mm	max. 2 mm	max. 3 mm
dimensiunea particulelor	max. 0,8 mm	max. 0,8 mm	max. 0,4 mm
timp de amestecare	8 minut	5 minut	4 minut

* sau până la ruperea spumei EPS

Conformitate

Materialul DecorFlex Coat Hybrid a fost analizat de The Centre of Research and Development - Paints, Adhesives and Polymers SPEKTROCHEM, care a stabilit că acesta corespunde standardelor PN-EN 15824:2009, PN-91/B-10105, PN-B-10106:1997. Numărul certificatului de conformitate: 80/2011.

www.nagyformatumu.hu/ro/decorflex

Distribuitor



Digit Bt.

1112 BUDAPEST, BOTFALU UTCA 7. • TEL.: +36-1-224.0360 • C.I.F.: 29823178-2-43
WWW.NAGYFORMATUMU.HU/RO • E-MAIL: ORDER@DIGIT.HU